

## Tekniset Tiedot

Dimensiot	Standardi – testimenetelmä	Yksikkö	600x300x3mm	
			Tulos	
			Vahattu	Lakattu
Mitat	EN 427	mm	600 ± 0.5% 300 ± 0.5%	
Suoruus	EN 427	mm	600: < 1.0mm 300: < 0.5mm	
Paksuus	ISSO 7322	mm	3.0 ± 0.3%	
Kuutiopaino	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	≥ 200	
Stabiilisuus	EN 434	%	≤ 0.4	
Käyristymä	EN 434	mm	≤ 6	
Kosteus	EN 12105	%	≤ 7	
Formaldehyde	EN 12149, method C	mg/Kg	≤ 95	
Vinyylidimonomieeri (VCM)	EN 12149, TEST B	mg/Kg	≤ 0.2	
Lämpöeristanssi	EN 12667	m <sup>2</sup> K/w	0.0583	0.0572
Paloluokka	EN 13501-1	Class	E <sub>2w</sub> , d0	D <sub>2w</sub> , d0
Ääniabsorbtiio	ISO 354	αw	0.10	
Raskasmetallien vapautuminen	EN 12149		täyttää vaatimukset	